

Molio dažai „Vega Lehmfarbe“



Bendra informacija

Molio dažai „Vega Lehmfarbe“ yra paprasta dažyti ir išgauti nepaprastai gerą rezultatą, dažant sienas ir lubas pastatų viduje.

Natūrali balta spalva sukuria jaukią molio estetiką. Molio dažai „Vega Lehmfarbe“ gaminami natūralios baltos ir dar 12 spalvų: geltonos, karamelinės, degto molio, plytų, raudonos, vyno, violetinės, slyvinės (vok. *schlehe*), mėlynos, porfiro (nuo rausvai rudos iki purpurinės), žalios ir pistacijų (žalsvos) spalvos. Maišant norimų spalvų dažus arba tonuojant baltus su Kreidezeit tiekiamais žemės ir mineraliniais pigmentais, atrandamas platus spalvų spektras, kurio atspalvius visada galima harmoningai suderinti. Molio dažų rišamosios medžiagos yra augalinis kazeinas (augaliniai baltymai) ir baltasis molis. Šių abiejų rišamųjų priemonių kombinacija duoda didelį dažų patvarumą ir matinį aksominį vaizdą.

Vartojimas

Dažais „Vega Lehmfarbe“ dengiamas molio tinkas ir visi kiti tinkuoti, stambaus pluošto laikantys paviršiai, popieriniai tapetai, neaustos drobės ir betonai. Netinkami paviršiai: klajiniai, kalkiniai, aliejiniai, latekso dažais dažyti, plastikiniai, metaliniai, su tapetų klijų likučiais ir visi lygūs nesugeriantys bei pastoviai drėgni paviršiai. **Savybės**

- milteliai sumaišomi su vandeniu;
- neutralaus kvapo;
- turi antistatinių savybių;
- turi labai geras difuzines savybes;
- lengva dažyti ir sudaryti struktūrą;
- labai gerai padengiami, matiniai;
- daug kartų perdažomi;
- be konservantų;
- be dirbtinių rišiklių.

Sudėtis

Baltasis molis, marmuro miltai, celiuliozės pluoštas, augalinis kazeinas, kizelgūras, soda, metilceliuliozė, žemės ir mineraliniai pigmentai.

Įrankiai

Dažymo voleliai (poliamidiniai) ir dažymo šepetėliai; beoriai purkštuvai (min. slėgis 200 barų).

Paviršiaus paruošimas

Seni klajinių ir kitų kalkinių dažų nelaikantys sluoksniai privalo būti pašalinti,

- tapetų klijų likučiai kruopščiai nuplauti;
- byrantys paviršiai nuodugnai nušluoti;
- nubėgimai rišamosiomis medžiagomis įsodrintose vietose pašalinti;
- alyvos likučiai nuo betono pašalinti;
- silpnai besilaikantis tinkas bei mūras nuardyti ir atitinkamomis medžiagomis atstatyti;
- praleidžiantys ir dažantys pagrindai padengti dažais su šelako izoliaciniu gruntu „Schellack-Isoliergrund“ (Art. 234).
- pelėsiai nuo mineralinių pagrindų nuvalyti 5% sodos šarmu „Sodalauge“ (Art. 993).

Dažų sumaišymas

Miltelius maišyti nustatytame švaraus šalto vandens kiekyje, kol neliks grumstelių, naudojant maišiklį (gręžtuvą su maišikliu). Leisti apie 30 minučių brinkti ir prieš naudojimą dar kartą gerai išmaišyti.

Vandens poreikis

1 l vandens—1 kg miltelių. (Su 1 kg dažų miltelių pagaminama maždaug 1,5 l skystų dažų).

Skiedimas

Reikalingą dažų klampumą konkrečiam paviršiaus padengimui galima reguliuoti papildomu vandens kiekiu.

Gruntavimas

Visus neapdorotus, sugeriančius pagrindus būtina apdoroti gruntu „Vega Grundierung“ (Art. 2104). Mišrių pagrindų ir gipso kartono glaistytas labai sugeriančias vietas būtina vieną kartą nugruntuoti atskirai. Išdžiūvus gruntuoti visą paviršius.

Dažymas

Darbai galimi, esant temperatūrai ne žemesnei kaip 8°C. Darbo metu dažus periodiškai maišyti. Paruoštus dažus būtina sunaudoti tą pačią dieną. Dengimo metu molio dažai „Vega Lehmfarbe“ būna permatomi, išdžiūvę įgauna tikrąją spalvą.

1. Dažymas šepetėliu:

Dengti fasadiniu šepetėliu tolygiai „kryžmai“.

1. Dažymas voleliu:

Pirmiausia dengti sodriai ir tolygiai „kryžmai“ ir tuoj pat, nenaudojant papildomai dažų, voluoti viena kryptimi.

Dažų sumaišymas

Visus „Vega Lehmfarbe“ molio dažus galima bet kokia proporcija maišyti tarpusavyje arba pašviesinti natūraliai baltais molio dažais „Vega Lehmfarbe-naturweiß“. Tokiu būdu išgaunamas didesnis harmoningų spalvų spektras. Išimtis: Molio dažai „Vega Lehmfarbe-rot“ (Art. 2212) negali būti maišomi su kitais „Vega Lehmfarbe“ dažais.

Tonavimas

Natūraliai baltus molio dažus „Vega Lehmfarbe-naturweiß“ galima tonuoti iki 10% žemės ir mineraliniais pigmentais (maksimaliai 100 g pigmento / 1 kg dažų miltelių). Pigmetai be grumstelių, prieš molio dažų „Vega Lehmfarbe“ sumaišymą, ištirpinami nustatytame vandens kiekyje (papildomam tonavimui nedideliame vandens kiekyje) ir sumaišomi su paruoštais molio dažais.

Suvartojimas

Dažymui šepetėliu ir voleliu— apie 125 g dažų miltelių / 1 m² lygaus pagrindo kiekvienam sluoksniui. Tikslus kiekis nustatomas kiekvienam konkrečiam paviršiui.

Džiūvimo laikas

Pakartotinai dažyti galima maždaug po 8 val., pilnai išdžiūsta per 24 val., esant 20°C temperatūrai ir 65 % oro drėgnumui.

Laikymas

Sausai laikomi dažų milteliai gali būti patvarūs mažiausia 1 metus.

Pakuotės

Natūraliai balti

art. 2210.1 2,5 kg natūr. balti 1 kg iki 8 m²;
art. 2210.3 5 kg natūr. balti 5 kg iki 40 m²;
art. 2210.6 10 kg natūr. balti 25 kg iki 200 m².

Visų spalvų

art. 2211.1 iki 2222.1 1 kg 8 m²;
art. 2211.3 iki 2222.3 5 kg 40 m².

Nurodyti duomenys 1 sluoksniui.

Utilizacija

Skystus likučius į nuotekų sistemą nepilti. Sausus likučius galima kompostuoti arba išmesti į buitinių atliekų konteinerį, o tuščią tarą priduoti į antrinių žaliavų surinkimo punktą. Laikykitės nustatytų lakų ir dažų atliekų utilizacijos taisyklių.

Įrankių valymas

Įrankius reikia tuoj pat po darbo išplauti vandeniu arba šiltu alyvuogių muilo (Marseiller Seife, Art. 220) šarmu.

Ženklimas

Nėra, nepavojiinga.

Darbo saugos nurodymai

Galimi alergijos gamtinėms medžiagoms atvejai. Dažus iš natūralių medžiagų taip pat būtina laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.