

Kazeino gruntas „Kaseingrundierung“

Bendrai informacija

Bespalvis, skaidrus gruntas plačiai naudojamas prieš dažymus ir tinkavimą plonu sluoksniu pastatų viduje, naudojant Kreidezeit kazeino ir kalkių dažus bei kalkinius tinkus. Sumažina paviršiaus sugeriamumą, sutvirtina atitinkamai apdorotus biriūs paviršius.

Vartojimas

Gruntavimui tinka neapdorotas molio, kalkių, kalkių cemento ir gipso tinkas, gipso kartonas ir gipso plaušo plokštės, akmuo, betonas. Netinka lygiems, nesugeriantiems paviršiams ir pastoviai drėgniems pagrindams. Skaidriam tinko, ypač molio, sustiprinimui pastatų viduje, būtina atlikti bandymą nedideliame plote.

Savybės

- milteliai, tirpstantys vandenyje;
- sustiprina lengvai byrančius pagrindus;
- labai gerai įsigeriantis;
- bespalvis, skaidrus;
- lengvai naudojamas;
- labai ekonomišką;
- turi labai gerų difuzinių savybių;
- be konservantų;
- likučius galima kompostuoti.

Sudėtis

Kazeinas, silicio rūgštis, boraksas, soda.

Įrankiai

Geriausiai tinka fasadiniai teptukai ir šepečiai iš natūralių šerių. Negalima purkšti arba dengti voleliu.

Paviršiaus paruošimas

Paviršius privalo būti švarus, sausas, neriebaluotas, tvirtas, neturėti dažus praleidžiančių ir dažančių medžiagų;

—seni nelaikantys dažai pašalinti, tapetų klijų likučiai kruopščiai nuplauti;

—nuo paviršių kruopščiai nuvalytos dulkės, byrantys paviršiai nuodugnai nušluoti;

—senas dažų sluoksnio stabilumas atsakingai patikrintas ir, esant reikalui, dažai pašalinti;

—nubėgimai rišamosiomis medžiagomis įsodrintose vietose pašalinti;

—alyvos likučiai nuo betono pašalinti;

—silpnai besilaikantis tinkas bei mūras nuardyti ir atitinkamomis medžiagomis atstatyti;

—pelėsiai nuo mineralinių pagrindų nuvalyti sodos tirpalu ir paviršiai apdoroti priemone nuo pelėsių „Schimmelknacker“ (Art. 620).

Sumaišymas

Geriausiai tinka 10 litrų talpos kibiras ir maišytuvas (gręžtuvas su maišikliu). Grunto pakuotės (250 g) turinį išmaišyti 2 litruose švaraus šalto vandens. Stebėti, kad visi grumsteliai būtų išmaišyti. Leisti apie 30 min. išbrinkti ir, dar kartą gerai išmaišius, atskiesti 6 litrais vandens.

Gruntavimas

Gruntą dengti tolygiai ir sodriai, kiek pagrindas gali sugerti. Dažyti nuo apačios į viršų. Nepalikti nubėgimų. Perteklių (šlapiose blizgančiose vietose) pašalinti šluoste. Darbai galimi, esant temperatūrai ne žemesnei kaip 8°C. Sumaišytą gruntą reikia sunaudoti tą pačią dieną.

Džiūvimo laikas

Po maždaug 8 val. džiūvimo, esant temperatūrai ne žemesnei kaip 20°C galima dažyti arba tinkuoti kalkių arba kazeino medžiagomis.

Suvartojimas

Priklausomai nuo paviršiaus sugeriamumo laipsnio 250 g miltelių pakanka padengti apie 40-60 m². Tikslus poreikis nustatomas kiekvienam konkrečiam objektui.

Pakuotė

Art. 145 250 g (8,0 l grunto).

Laikymas

Vėsioje (>0°C), sausoje vietoje laikomi milteliai gali būti patvarūs mažiausiai 2 metus.

Įrankių valymas

Įrankius reikia tuoj pat po darbo išplauti vandeniu, reikaliu esant, naudoti alyvuogių muilo (Marseiller Seife, Art. 220) šarmą.

Utilizacija

Skystus likučius į nuotekų sistemą nepilti, sausus galima išmesti į buitinių atliekų konteinerį. Laikykites nustatytų lakų ir dažų atliekų utilizacijos taisyklių.

Patarimai

Jei molio ar kitokios medžiagos tinkas nedažomas, gruntuoti pagal ankstesnį aprašymą. Ypatingai reikia stebėti, kad gruntas būtų paviršiaus pilnai sugertas ir neišliktų blizgančių dėmių. Dažyti nuo apačios į viršų!. Vengti nutekėjimų. Atsižvelgti į tai, kad tinko spalva tampa gilesne. Prieš didesnių plotų gruntavimą būtina atlikti bandomąjį dažymą ir įvertinti paviršiaus spalvos pasikeitimą bei nustatyti reakcijos (baltų ir kt. dėmių atsiradimo) galimybę.

Ženklinimas

Nėra, nepavojingas.

Darbo saugos nurodymai

Galimi alergijos gamtinėms medžiagoms atvejai. Dažus iš natūralių ir nenuodingų medžiagų taip pat būtina laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.