

## Lazūra „Vega Wandlasur“ dažytų ir tinkuotų sienų apdailai

### Bendra informacija

Lazūra „Vega Wandlasur“ – bespalvė rišlioji medžiaga skirta vidaus darbams, dažant sieninėms lazūromis su Kreidezeit arba kitais šarmui patvariais pigmentais, „apliejimo“ technika („Wischtechnik“) bei naudojant šablonus. Lazūros „Vega Wandlasur“ rišlioji medžiaga – augalinis kazeinas (augalinis baltymas). Sodos ištirpdytas augalinis kazeinas virsta augaliniais klijais, rišamąja priemone. Augalinis kazeinas išgaunamas iš baltymus kaupiančių ankštinių augalų (*leguminų*), kaip žirniai, kukurūzai, lubiniai, pupos. Produktas gaminamas miltelių pavidalu, dėl to sumažėja transporto ir įpakavimo išlaidos, prailgėja patvarumo laikas ir nereikia cheminio konservavimo.

### Vartojimas

Tinka visiems Kreidezeit sienų dažais (išskyrus klijinius dažus) ir tinkais padengtiems paviršiams bei visiems kitiems sugeriantiems ir laikantiems tinkuotiems bei dažytiems paviršiams. Lazūros charakteringo piešinio išryškimumui idealiai tinka balti arba kiek galima šviesesnį atspindį duodantys, šepėčiu arba mente apdoroti, lengvos struktūros paviršiai. Netinka visi nesugeriantys plotai ir ilgai džiūstantys pagrindai.

### Savybės

- milteliai maišomi su vandeniu;
- permatoma, matinė;
- atspari trynimui;
- be kvapo;
- lengvai dengiama;
- turi labai gerų difuzinių savybių;
- be konservantų;
- dažų likučius galima kompostuoti.

### Sudėtis

Augalinis kazeinas, metilceliuliozė, silicio rūgštis, soda.

### Sienų lazūros paruošimas

#### (1) Pigmentų sumaišymas

10-100 g pigmento išmaišyti nedideliame vandens kiekyje mažoje talpoje (pvz., jogurto indelyje).

#### (2) Lazūros „Vega Wandlasur“ sumaišymas

Lazūros „Vega Wandlasur“ sumaišymui geriausiai tinka 5 l indas ir maišymo prietaisas arba šluotelė. 100 g lazūros „Vega Wandlasur“ intensyviai maišyti 1 l šalto vandens, kol neliks grumstelių. Leisti 30 min. brinkti ir po to dar kartą išmaišyti. Priklausomai nuo pagrindo savybių ir norimo lazūros (pusiau skaidraus) efekto galima ją atitinkamu vandens kiekiu atskiesti.

#### (3) Lazūros „Vega Wandlasur“ skiedimas

—Likusių teptukų arba įrankių pėdsakų pašalinimui rišlioji medžiaga skiedžiama 2-3 l vandens;

—tekančios (išsiskleidžiančios) lazūros, skirtos grublėtų struktūrų paviršiams, skiedžiamos 3-6 l vandens.

Priklausomai nuo pagrindo savybių vandens kiekį galima nežymiai padidinti.

#### (4) Tonavimas

Į paruoštą atskiestą lazūrą „Vega Wandlasur“ įmaišoma, dedant palaipsniui tik po arbatinį šaukštelį, pagal p. (1) paruoštą pigmentų tyrę, kol gaunamas norimas intensyvumas.

**Patarimas.** Nudažius baltą popieriaus lapą ir išdžiovinus džiovintuvu, galima greičiau nustatyti spalvos sodrumą, nes išdžiovę dažai pašviesėja. Tiksliam lazūros atspalvio nustatymui reikia bandomąjį dažymą atlikti ant originalą atitinkančio pagrindo.

suteikti individualumo. Ypač efektyvus dažymas šepėčiu „kryžmai“.

### Džiūvimo laikas

Po maždaug 4 val. galima dengti antrąjį lazūros sluoksnį. Pilnai išdžiūsta per 24 val., esant 20°C temperatūrai ir 65% oro drėgnumui.

### Patarimai

—*ypatingai rekomenduojami pagrindai* – Kreidezeit kalkinis tinkas (stambiagrūdis) „Kalk Haftputz“, kalkinis tinkas (smulkiagrūdis) „Kalkglätte“ ir kalkiniai dažai „Sumpfkalkfarbe“. Jie atsparūs vandeniui ir turi labai didelę šviesos refleksijos savybę, kuri lazūrai suteikia spindesį.

—išbandyti lazūrą nedideliame plote.

—lazūrą dengti reikia greitai. Ilgai trinant „šen ir ten“ gali būti pašiauštas paviršius ir lazūros efektas gali būti prarastas.

—po lazūros skiedimo likusius grumstelius galima pašalinti, panaudojant virtuvinį koštuvą.

### Suvartojimas

Priklausomai nuo dengimo technikos, skiedimo santykio ir pagrindo sugeriamumo pakanka 100 g lazūros „Vega Wandlasur“ maždaug 50 m<sup>2</sup> sienos.

### Pakuotės

Art. 2948	100 g	iki 50 m <sup>2</sup> ;
art. 2949	500 g	iki 250 m <sup>2</sup> ;
art. 2950	1 kg	iki 500 m <sup>2</sup> .

### Laikymas

Sausoje vietoje laikomi milteliai gali būti patvarūs mažiausia 2 metus. Paruoštą sumaišytą lazūrą reikia sunaudoti 2 dienų laikotarpyje.

### Įrankių valymas

Įrankius reikia tuoj pat po naudojimo išplauti vandeniu arba šiltu alyvuogių muilu „Marseiller Seife“ (Art. 220) šarmu.

### Utilizacija

Skystus likučius į nuotekų sistemą nepilti. Sausus likučius galima kompostuoti arba išmesti į buitinių atliekų konteinerį, o tuščią tarą priduoti į antrinių žaliavų surinkimo punktą.

### Žymėjimas

Nėra, nepavojinga.

### Darbo saugos nurodymai

Labai skirtingai sugeriantys paviršiai (pvz., šelaku apdoroti plotai), padengti lazūra, dėl sugerto nevienodo drėgmės kiekio gali turėti skirtingą vaizdą. Galimi alergijos gamtinėms medžiagoms atvejai. Dažus iš natūralių žaliavų taip pat būtina laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

### Dažymas

Teptuku ar dažymo šepėčiu, skiaute, kempine, naudojant dažymo, „apliejimo“, „dėmių“ techniką, galima paviršiams